SUPERLITE

FORMAT DE VENTE

COULEURS : 15L

BASES : 15L, 4L, 750ML

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

DESCRIPTION

Peinture pour façades, avec une finition profonde mate, sans reflets, à base de résines PLIOLITE®. Elle présente une résistance exceptionnelle aux intempéries, une grande capacité d'adhésion et de pénétration dans le support, même sur des surfaces dégradées, et une résistance totale à l'alcalinité. Imperméable et respirant, il sèche très rapidement par tous les temps et est insensible à la pluie dans les minutes qui suivent son application. Autonettoyant et résistant aux champignons et aux moisissures.

CHAMP D'APPLICATION

A l'extérieur

Restauration des centres historiques

Ciment

Murs en briques apparentes

Murs en plâtre

Béton

Pierre naturelle

Tuiles

PROPRIÉTÉS

- Excellente étanchéité
- Haute respirabilité
- Pouvoir de pénétration élevé
- Très bonne adhérence
- Résistance aux agents atmosphériques
- Dureté élevée
- Séchage rapide
- Sans odeur après séchage

Disponible TKROMATIC

DONNÉES TECHNIQUES

Composition chimique	Résines pliolites	
Couleur	Base BL / MD / TR et couleurs	
Finition	G3 Matt	ISO 2813
Densité	1,57 ± 0,05 g/ml	FR-EN ISO 2811-1
Viscosité	100 ± 10 KU	UNE 48076
Solides en volume	45 ± 2%	UNE - EN ISO 23811
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2 (moyenne) Sd : 0,14 - 1,4 m	ISO 7783-2
Perméabilité à l'eau liquide	W3 (faible) < 0,1 kg/ (m2 - h0,5)	FR-EN 1062-3
Taille maximale des particules	S1 (<100 microns) Fin	FR-EN 1062-1
COV	< 430 g/L . Valeur maximale autorisée par l'UE : 430 g/L.	2004/42/II Classification A (c)

Rendement Théorique	8-10 m2/L (50 microns secs)	
Temps de séchage	**Sec au toucher**	90-120 min
Délai de remise en peinture	12 heures	
Dilution	5-15% selon le système d'application	
Diluant	TKROM DISOLVENTE SINTETICOS 345	
Nettoyage	TKROM DISOLVENTE UNIVERSAL 302	

LA PRÉPARATION DE LA SUPPORT

GÉNÉRALITÉS

A l'extérieur, ne pas appliquer si l'on prévoit de la pluie, en plein soleil ou par temps humide.

CIMENT, LES SURFACES EN BÉTON ET EN MAÇONNERIE EN GÉNÉRAL.

Vérifiez l'état de la surface du mur et réparez les imperfections éventuelles avec les mortiers ou produits appropriés. Éliminez les restes de peinture à la chaux ou à la détrempe. Appliquez une ou deux couches de TKROM IMPRIMACION SUPERLITE. Appliquez ensuite TKROM SUPERLITE EXTERIOR.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du substrat	Min. + 5ºC / Max. + 35ºC
Température ambiante	5ºC / 35ºC
Point Rocio	La température du support doit être supérieure d'au moins 3ºC au point de rosée afin de réduire le risque de décollement ou d'efflorescence.

SYSTÈME D'APPLICATION

SYSTÈME D'APPLICATION	PRODUIT	RENDEMENT	DILUTION	COUCHETTES
REVÊTEMENT (ciment, béton et maçonnerie en général)	TKROM IMPRESSION SUPERLITE	6-8 m2/L et couche	0-10% SELON LE SYSTÈME TKROM DTE CAOUTCHOUC CHLORÉ 350 / TKROM DTE SYNTHÉTIQUES 345	1 o 2
FINITION	TKROM SUPERLITE OUTDOOR	8-10 m2/L et couche	5-15% SELON LE SYSTÈME TKROM DTE CAOUTCHOUC CHLORÉ 350/TKROM DTE SYNTHÉTIQUES 345	1 o 2

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

Préparation du produit :

Remuez jusqu'à ce que le produit soit bien homogénéisé. Remuer à nouveau périodiquement. Ajustez la viscosité. Dans les processus de longue durée, l'évaporation se produit, réajustez la viscosité.

Méthode d'application :

Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless.

Appliquez le produit uniformément pour obtenir une absorption et un mouillage parfaits, ainsi qu'une couverture homogène.

Pour l'application au pistolet sans air, utilisez des pressions de 100 à 120 bars avec des buses de 0,3 -0,4 mm, une dilution de 5%, un angle d'application de 75-80º.

Pour l'application, diluer le produit comme décrit ci-dessus avec TKROM DISOLVENTE 350 CLOROCAUCHO, TKROM SOLVANT 345 SYNTHETICS ou TKROM DISOLVENTE 360 ECOLOGICO MULTIUSOS.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Santé et sécurité

Pour toute information concernant les questions de sécurité relatives à l'utilisation, au stockage, au transport et à l'élimination de ce produit, les utilisateurs doivent se référer à l'étiquetage et à la version la plus récente de la fiche de données de sécurité, qui contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données pertinentes. RÉSIDU DANGEREUX. CODE LER : 080111

Stockage

La stabilité du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à des températures ambiantes ne dépassant pas 30ºC et n'étant pas inférieures à 5ºC, est de 24 mois à compter de la date de fabrication. Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine, bien fermé, intact et à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

Position tarifaire

Code TARIC : 3208 20 90

Note

Les informations techniques contenues dans ce document sont fournies en toute bonne foi, sur la base d'essais en laboratoire et d'expériences pratiques dans des conditions normales. Toutefois, les données peuvent être sujettes à des variations, notamment en cas de mise à la teinte du matériau ou d'utilisation de couleurs intenses, où des paramètres tels que la densité ou le volume de solides peuvent être affectés sans compromettre les performances du produit. Il est recommandé à l'utilisateur de vérifier si le produit convient à son application spécifique et de demander la fiche de données de sécurité des couleurs correspondante à son distributeur pour consultation.

grupotkrom®
tkrom.com

EUPINCA, S.A
C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T : +34 968 089 000
info@grupotkrom.com

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2016/0111
AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0297/1997
CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM